

Rock Face

Description

- Systèmes de plafonds acoustiques avec traitement pour résistance aux chocs.

Caractéristiques

- Plafond résistant aux chocs, particulièrement adapté aux applications pour salles de sport, vestiaires
- Face visible revêtue résistant à la rayure

- Absorption acoustique contribuant au confort des locaux
- Isolement acoustique, selon niveau requis
- Plafonds offrant une haute résistance à l'humidité. Cela autorise leur pose et utilisation dans des locaux non vitrés, non chauffés ou subissant de brusques variations de température

Applications

- Gymnases
- Vestiaires
- Halls d'accueil
- Salles de cours
- Salles de sport
- Enseignement

Décor	Bords	Modules (mm)	Codes produits	Performances acoustiques			LR**	Couleur	Options
				α_W	DncW	Dnc Rose			
Rock Face	SQ	600 x 600 x 15	ME 56335	0,55	34dB	34dB(A)	84%	Blanc	A,D
Rock Face	SQ	1200 x 600 x 15	ME 56380	0,55	34dB	34dB(A)	84%	Blanc	A,D

** Réflexion à la lumière

Options Ossatures DONN®	A	D
	SQ/ DX24	SQ/ DX35
		

Absorption Acoustique	Hz	125	250	500	1000	2000	4000
	α_S		0,25	0,35	0,44	0,65	0,68

Garantie USG

Les dalles sont garanties 10 ans, ou 30 ans lorsqu'elles sont posées sur ossatures Donn (voir garanties USG)

Composition

Dalle fabriquée selon le procédé "wet felt", composée de laine minérale NC*, de papier, de perlite, de liants organiques et de charges minérales. Surfaçage au moyen d'un primaire et d'une peinture de finition. Contient des matériaux recyclés. Ne contient pas d'amiante. (*NC = Non classée cancérigène par exonération de classement en application de la note Q de la directive européenne 97/69/CE).

Réaction au feu

M1

Tenue à l'humidité

90% HR jusqu'à 32°C

Dureté de surface

Dureté de surface (test ASTM C637) - Empreinte de 6 mm avec bille acier 50 mm sous 68kg.

Résistance aux impacts

Résistance aux impacts - Pas de dommages visibles au test de Gardner sous une force de 2,82 Nm

Résistance thermique

R 0,33 m² °C/W

Poids approximatif

6,25 kg/m²

Entretien et nettoyage

Poussières et salissures peuvent être enlevées au moyen d'une brosse douce ou d'un aspirateur.

Prescription

Réalisez votre descriptif plafonds en ligne: www.usg.com/europe/fr/spec
Copiez ces informations sur votre PC.



USG Corporation

USG France S.A.
France, Belgique, Luxembourg
Tel: +33 2 37 38 50 50
Fax: +33 2 37 38 50 92
Email: Info-fr@usg.com

www.usg.com

USG Italia S.R.L.
Italia
Tel: +39 02 95 32 85 87
Fax: +39 02 95 32 86 37
Email: info-it@usg.com

USG Interiors España S.L.
España, Portugal, Marruecos
Tel: +34(91) 457 00 50
Fax: +34(91) 457 10 16
Email: Info-es@usg.com

USG Interiors International Inc.
USA
Tel: +1 312 606 5840
Fax: +1 312 606 5443